



MAGIC OIL 2K

Natuurlijke, oplosmiddelvrije olie-was combinatie, vernettend, droogt door oxidatie dankzij toevoeging van B-component.

Toepassingen:

Combinatie van vloeibare oliën en vloeibare hardwax, geschikt voor impregneren en oppervlakverbetering van:

- Geschuurde en intensief belaste houten vloeren
- Geschuurde en intensief belaste parketvloeren, inclusief planken vloeren
- Geschuurd en intensief belast kopshout
- Geschuurd parket

Geschikt voor vloeren op vloerverwarming.

Producteigenschappen/voordelen:

Olie-was combinatie, die voor een openporig en ademend oppervlak zorgt en het hout een natuurlijk aspect geeft. Het wasaandeel maakt het oppervlak gelijkmatig mat en fluweelachtig. Door de verharder heeft Magic Oil 2K een snel en uniek drogingsproces. Deze snelle droging maakt het mogelijk zeer intensief belaste ruimtes (restaurants, hotels, winkels, kantoren, enz.) in korte tijd te renoveren, zonder daarbij de mechanische en chemische weerstand te beperken, na een nacht drogen. De verbeterde vernetting zorgt voor een nog beter water- en vuilafstotend oppervlak, wat met een 1-component parketolie niet bereikt wordt. De geringe vuilopname is vergelijkbaar met die van een gelakte parketvloer. Bovendien is het bekende moeizame onderhoud van parketolie niet van toepassing op Magic Oil 2K. Integendeel, het onderhoud van Magic Oil 2K is vergelijkbaar met dat van een gelakte parketvloer.

- Gebruiksvriendelijk
- Aanbrengen met spatel of roller
- Accentueert de houtkleur en –structuur
- Bestand tegen gebruikelijke huishoudchemicaliën
- Antislip R10/DIN 55130
- DIN 53160 (bestand tegen speeksel en zweet)
- DIN EN 71-3 (veiligheid van speelgoed, deel 3: migratie van bepaalde elementen)

Technische gegevens:

Verpakking:	blik met flacon
Inhoud, olie (natuur):	1 liter en 2,75 liter
Inhoud, olie (gekleurd):	2,75 liter
Houdbaarheid:	min. 12 maanden, tegen vorst beschermen
Kleur:	donkerbruin-violet
Verbruik per laag (1):	25-50 ml/m ²
Verwerkingstemperatuur:	ca. 18-25 °C
Mengverhouding:	10:1
Toevoeging verharder:	10%
Verwerkingstijd:	2 uur*
Volgende laag:	na ca. 10-30 minuten*
Belasten en onderhouden:	na ca. 12 uur*

*Bij 20 °C en 65% luchtvochtigheid.

(1) Het verbruik kan variëren afhankelijk van absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer of houten vloer.



PALLMANN

Magic Oil 2K

Ondergrondvoorbereiding:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en vervolgens kunnen de voegen en spijkergaatjes met Pallmann Pall-X Kitt gekit worden. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfsmachine of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het te gronden oppervlak moet na deze laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil.

Verwerking:

1. Verpakking voor gebruik op verwerkingstemperatuur laten komen en goed mengen.
2. Magic Oil 2K met de verharder mengen en met geschikt gereedschap (bijv. Pallmann lakspaan of mohairroller) gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.
3. 10-30 minuten na het aanbrengen met spaan, het restant verwijderen met een Pallmann pad (beige).
4. Onmiddellijk na het aanbrengen van de 1e laag, de 2e laag Magic Oil 2K aanbrengen. Direct en ten laatste 30 minuten na het aanbrengen van de 2e laag, nogmaals het teveel verwijderen met een Pallmann pad (beige) en uitwrijven met Pallmann pad (wit). Er mag geen restolie op het oppervlak achterblijven.
5. Na ca. 20 minuten moet het oppervlak opnieuw met een witte pad nageboend worden, om een homogeen beeld te verkrijgen.
6. Afhankelijk van het verschillend absorptievermogen van de hout- en parketsoorten, kan er de volgende dag een 3e laag op de volgende dag worden aangebracht.
7. Gereedschap na gebruik met BlackBox reinigingsdoekjes schoonmaken.
8. Voor een lange levensduur van uw vloer, bevelen wij een regelmatig onderhoud aan volgens de instructies van de fabrikant met Magic Oil Care en reiniging met Pallmann Clean. Voor de juiste onderhoudsfrequentie verwijzen wij naar de onderhoudsinstructie voor de Magic Oil 2K lijn.

Verbruiksgegevens:

Aanbeveling: min. 2 x met spaan aanbrengen. Aanbevolen hoeveelheid per laag: 25-50 ml/m². Bij kopshout ligt het verbruik hoger, nl ± 100 ml/m² per laag. Het verbruik en de droogtijd variëren volgens het absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer of houten vloer.

Belangrijk:

- De originele verpakking is, bij matig koele opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig gebruiken. Tegen vorst beschermen.
- Optimale verwerkingscondities: 18 °C tot 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid >35 % en < 65 %. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- Als voegenkit adviseren wij een geschikte Pallmann kit aan.
- Nieuw geoliede vloeren mogen op zijn vroegst na 12 uur belast worden.
- Het eerste onderhoud van de Magic Oil 2K kan pas na 12 uur worden uitgevoerd. Gebruik Pallmann onderhouds- (Magic Oil Care) en reinigingsproducten (Clean) voor een lange levensduur van uw vloer. De onderhoudsaanbevelingen voor de Magic Oil 2K beschrijft de juiste stappen voor onderhoud en reiniging.
- Gelieve de productinformatiebladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren (WTCB TV 218 – DIN 18 356 „Parkettarbeiten“, DIN 18367 “Holzpflesterarbeiten” en DIN 18365 “Bodenbelagsarbeiten”).
- Bij niet gebruikelijke houtsoorten (exotische houtsoorten) en massief natuurkurk kunnen sterke kleurverschillen optreden, tevens kan de droogtijd afwijken. Gelieve daarom technisch advies in te winnen en vooraf een test met de betreffende houtsoort uit te voeren.
- Nieuw geoliede vloeren mogen op zijn vroegst na 12 uur met een tapijt of andere vloerbedekking en met zware voorwerpen worden belast.
- Voor vloeren met V-groef dient technisch advies te worden ingewonnen.

Werk- en milieubescherming:

Component A: Niet ontvlambaar, maar opletten voor zelfontbrandingsgevaar (zie: “Waarschuwing”). Component B: niet ontvlambaar. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met de huid meteen afwassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij de verwerking geschikte beschermende handschoenen en een veiligheidsbril dragen en een huidbeschermende crème gebruiken. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad, en het productinformatieblad.

WAARSCHUWING:

Bij contact van het product met pads of textiel bestaat zelfontbrandingsgevaar! Daarom gedrenkte doeken, pads e.a. helemaal nat maken en in een hermetisch gesloten recipiënt opslaan/voor afvalverwerking aanbieden.

OPGELET: het schuurstof van systemen met een oxidatieve droging zijn zelfontbrandbaar! Brandgevaar! Na het schuren, moet het resterend schuurstof nat gemaakt worden en in een hermetisch gesloten recipiënt voor afvalverwerking aangeboden worden.

Verwijdering:

Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn klein chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval. Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werksituaties en verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van het werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m.b.t. werkomstandigheden en productgebruik. In geval van twijfel zelf testen doen of technisch advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier. Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid. Kopiëren en/of dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Unipro BV.

