



PALL-X 340

Watergedragen 1 component grondlak met sterke verdieping van de kleur

Toepassingen:

Watergedragen 1 component grondlak ter voorbereiding van de parketvloeren voor het aflakken.

Geschikt o.a. voor de oppervlaktebehandeling van:

- geschuurde parket- en houtenvloeren
- volledig geschuurd parket
- massieve planken
- parket op vloerverwarming

Producteigenschappen / voordelen:

Watergedragen 1 component grondlak met sterke kleurverdieping.

- Gebruiksklaar
- Zeer goede verdieping en intensivering van de kleur
- Droogt zeer snel
- Minimale kantverlijming
- Over te lakken met de Pall-X lakken
- Zeer goed vulvermogen

Technische gegevens:

Verpakking:	kunststofcan
Grootte:	5 liter
Houdbaarheid:	ca. 12 maanden
Kleur:	wit
Verbruik per laag:	ca. 110 ml/m ² (1 x rollen)*
Verwerkingstemperatuur:	18 – 25 °C
Stofdroog:	na ca. 40 minuten*
Overlakbaar:	na ca. 60 minuten*

* Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid.

Pall-X 340

Vorbereiding van de ondergrond:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en vervolgens kunnen de voegen en spijkergaatjes met Pallmann Pall-X Kitt gekit worden. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfsmachine of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil

Verwerking:

1. De verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden.
2. Een laag Pall-X 340 met de Pallmann lakroller (microvezel 25 cm) gelijkmatig en vol aanbrengen.
3. Het gegronde oppervlak kan na een droogtijd van ca. 60 minuten met alle Pall-X lakken overgelakt worden. Pall-X 340 moet op de dag van het gronden met een laklaag uit de Pall-X serie worden overgelakt.
4. De grondlak moet dezelfde dag worden voorzien van de eerste aflaklaag.
5. De grondlak mag niet worden geschuurd.
6. Gereedschappen na gebruik met water schoonmaken.

Verbruiksgegevens:

Aanbevolen: 1 x rollen of 2 x spanen:

Methode:	Verbruik per m2:	Aantal m2 per liter:
1 x rollen	100 – 130 ml/m2	7 – 10 m2

Belangrijk:

- De originele verpakking is bij matig koele opslag tenminste 12 maanden te bewaren. Aangebroken verpakkingen direct goed afsluiten en tijdig verwerken.
- Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen 35 % en 65 %. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- Bij de niet standaard parkethoutsoorten (exoten) gelieve technisch advies in te winnen.
- De grondlak moet dezelfde dag worden voorzien van de eerste aflaklaag.
- De grondlak mag niet worden geschuurd.

Werk- en milieubescherming:

Waterwerende laag, bevat ≤ 5% oplosmiddel. Geschikt als vervanging voor parketbehandelingsmiddelen met veel oplosmiddel. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad, en het productinformatieblad. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico.

Verwijdering:

Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn klein chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.

Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werkplekken en verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van uw werk is daarom afhankelijk van vaktechnisch inzicht m.b.t. werkplekbeoordeling en productgebruik. In geval van twijfel zelf proeven doen of technische advies inwinnen. De legwijze dient te geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.

Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun geldigheid.